

Упаковка

Штучная: Мешок 20 кг
Групповая: Обернутая пленкой палета 1080 кг

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Шпатлевка финишная SATYN PG-40 EKONOMIK предназначена для покрытия стен и потолков внутри помещений, для отделочных, декоративных и ремонтных работ. Может применяться на штукатурных покрытиях, цементных, цементно-известковых и гипсовых штукатурках, гипсокартонных плитах, в помещениях, не подверженных воздействию влаги.

ХАРАКТЕРИСТИКА

SATYN PG-40 EKONOMIK – сухая смесь гипсового вяжущего, заполнителей и модифицирующих добавок. После затворения водой образует пластичную, медленно схватывающуюся, простую в применении массу с очень хорошей адгезией. Во время схватывания не дает усадки. После высыхания может окрашиваться красками, предназначенными для минеральных оснований. Благодаря использованию соответствующих вяжущих и натуральных заполнителей является экологически чистым продуктом, безопасным для окружающей среды.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть выдержанным, несущим, стабильным, ровным, сухим, без загрязнений, снижающих адгезию, например, пыли, масел, жиров, битумов и т. п. Слишком гладкие поверхности необходимо протереть наждачной бумагой, чтобы увеличить адгезию. Основания с высокой впитываемостью необходимо загрунтовать и подождать до высыхания. Для грунтовки использовать грунтовочную эмульсию. Для заполнения больших пустот использовать гипсовую шпатлевку START SATYN PW-01. Стальные элементы (рамы, ограждения и т. п.) беречь от прямого соприкосновения со шпатлевкой из-за коррозионного воздействия гипсового вяжущего.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт всыпать в емкость с чистой, холодной водой в пропорции 1 кг сухой смеси на 0,42±0,45 литра воды, подождать минуту, пока продукт не впитает воду, а затем перемешать вручную или с помощью электрической тихоходной мешалки (с мешальной корзиной) до получения однородной массы без комочков. Время смешивания должно составлять 2–3 минуты. Через 5 минут массу необходимо повторно коротко перемешать. Если консистенция готовой массы является ненадлежащей, необходимо скорректировать количество добавляемой воды или досыпать материал. Использование чрезмерного количества воды может привести к ухудшению рабочих параметров и снижению прочности. Однократно приготовить такое количество массы, чтобы израсходовать ее в течение одного часа. Массу наносить на основание с помощью инструментов, выполненных из нержавеющей стали, в два слоя толщиной от 1 до 5 мм каждый (толщина слоя зависит от шероховатости и неровности поверхности). Второй слой наносить после высыхания первого (через 24 часа), а между операциями загрунтовать грунтовочной эмульсией SATYN PP-80. В помещениях с высокой влажностью или низкой температурой может наблюдаться более длительное схватывание продукта. После высыхания и отвердевания шпатлевки поверхность можно отшлифовать наждачной бумагой, шлифовальной сеткой или шлифмашинкой, чтобы устранить местные неровности. При шлифовании не допускать полного протирания верхнего слоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики и информация о способе применения указаны для температуры (23±2) °C и относительной влажности (50±5) %. В других условиях время схватывания и полного отвердевания может измениться.

Продукт соответствует стандарту PN-EN 13279-1, тип B2/20/2.

Продукт имеет сертификат польского Государственного института гигиены.





SATYN PG-40 EKONOMİK

ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ

Состав: смесь гипсового вяжущего, минеральных заполнителей и модифицирующих добавок

Соответствующее количество воды	около 0,42÷0,45 л/1 кг
Температура применения	от +5 °С до +25 °С
Время пригодности к применению после затворения водой	до 60 минут
Толщина одного слоя	от 1 до 5 мм
Приблизительный расход (при толщине слоя 1 мм)	около 1,0 кг/м ²
Адгезия к основанию	≥ 0,1 МПа
Прочность на сжатие	≥ 2,0 МПа
Прочность на изгиб	≥ 1,0 МПа
Устойчивость к воспламенению	класс А1
Содержание сульфата кальция	< 50%

СРОК ХРАНЕНИЯ

9 месяцев с даты производства в сухом помещении и в неповрежденной заводской упаковке. Беречь от влаги во время транспортировки и складирования.

ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Продукт после смешивания с водой имеет нейтральную реакцию. Необходимо пользоваться соответствующими средствами защиты глаз, дыхательных путей и кожи (очки, одежда, перчатки, маски). В случае попадания в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. Свежие загрязнения смывать водой, а затвердевшие удалять механически. В зависимости от влажности и температуры параметры продукта могут измениться. Использование чрезмерного количества воды может привести к ухудшению рабочих параметров и прочностных характеристик. Затвердевший продукт не смешивать со свежим материалом. В ходе выполнения работ необходимо руководствоваться положениями соответствующих строительных норм и правил. Производитель не несет ответственности за использование продукта не по назначению или без соблюдения инструкции на упаковке.

Производитель:

PIOTROWICE Sp. z o.o., 27-630 Zawichost, Piotrowice 106, Польша.

обслуживания клиентов: тел.+48 41 372 11 06, факс +48 41 372 11 13, e-mail: eksport@piotrowice.pl

www.piotrowice.pl, www.satyn.pl

Фидор, 02.11.2020. Настоящий технический паспорт изделия является действительным и заменяет все предыдущие.