

**Упаковка**

Штучная: Мешок 25 кг
Групповая: Обернутая пленкой палета 1050 кг

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей гипсовый **SATYN PKG-28** предназначен для приклеивания гипсокартонных и литых гипсовых плит (к термической и акустической изоляции), плит Pro-Monta, монтажа элементов гипсовой лепнины и различного рода декоративных гипсовых элементов внутри помещений. Может также служить для устранения неровностей штукатурки и внутренних стен.

ХАРАКТЕРИСТИКА

SATYN PKG-28 – сухая смесь гипса, минеральных заполнителей и модифицирующих добавок, благодаря которым достигаются высокие прочностные параметры и отличные рабочие характеристики.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Клей гипсовый **SATYN PKG-28** может использоваться внутри зданий на любых минеральных основаниях. Основание должно быть выдержанным, несущим, стабильным, ровным, сухим, без загрязнений, снижающих адгезию, например, пыли, масел, жиров, битумов и т. п. Слишком гладкие поверхности необходимо протереть наждачной бумагой, чтобы увеличить адгезию. Основания с высокой или неравномерной впитываемостью загрунтовать подходящей грунтовочной эмульсией и подождать, пока она не высохнет. Для заполнения больших пустот использовать гипсовую шпатлевку **START SATYN PW-01**. В случае гладких бетонных оснований необходимо использовать соответствующую контактную грунтовку. Все стальные элементы (рамы, кабели, электропроводку, ограждения) защищать от прямого контакта с гипсом из-за его коррозионного воздействия.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт постепенно всыпать в емкость с чистой, холодной водой в пропорции 1 кг сухой смеси на 0,5 литра воды. Подождать, пока масса не впитает воду, а затем перемешать вручную или с помощью электрической тихоходной мешалки (с мешальной корзиной) до получения однородной массы без комочков. Время смешивания должно составлять 2–3 минуты. Через 5 минут массу необходимо повторно коротко перемешать. После смешивания можно скорректировать конечную плотность смеси, добавив немного воды или досыпав сухой материал. Однократно приготовить такое количество клея, чтобы израсходовать его в течение 30±50 минут. Распределить клей на подготовленном основании или нанести на поверхность приклеиваемого элемента в форме лепешек диаметром 10 см инструментами из нержавеющей стали. Затем прижать приклеиваемый элемент к основанию. Время корректировки составляет 10 минут. Толщина лепешки клея не должна превышать 2 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики и информация о способе применения указаны для температуры (23±2) °C и влажности воздуха (50±5) %. В других условиях характеристики продукта могут измениться.

Продукт соответствует стандарту PN-EN 14496.

Продукт имеет сертификат польского Государственного института гигиены.



SATYN PKG-28

КЛЕЙ ГИПСОВЫЙ

Состав: смесь гипса и минеральных заполнителей, модифицированная добавками	
Пропорция смешивания продукта с водой	около 0,5 л/1 кг
Температура применения	от +5 °С до +25 °С
Время пригодности к применению после затворения водой	30÷50 минут
Время корректировки	≤ 10 минут
Адгезия	≥ 0,06 МПа
Приблизительны расход при приклеивании плит	2,5÷5,0 кг/м ²
Класс воспламеняемости	A1

СРОК ХРАНЕНИЯ

9 месяцев с даты производства в сухом помещении и в неповрежденной заводской упаковке. Беречь от влаги во время транспортировки и складирования.

ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Продукт после смешивания с водой имеет нейтральную реакцию. Необходимо пользоваться соответствующими средствами защиты глаз, дыхательных путей и кожи (очки, одежда, перчатки, маски). В случае попадания в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. Свежие загрязнения смывать водой, а затвердевшие удалять механически. В зависимости от влажности и температуры параметры продукта могут измениться. Использование чрезмерного количества воды может привести к ухудшению рабочих параметров и прочностных характеристик. Затвердевший продукт не смешивать со свежим материалом. В ходе выполнения работ необходимо руководствоваться положениями соответствующих строительных норм и правил. Производитель не несет ответственности за использование продукта не по назначению или без соблюдения инструкции на упаковке.

Производитель:

PIOTROWICE Sp. z o.o., 27-630 Zawichost, Piotrowice 106, Польша.

обслуживания клиентов: тел.+48 41 372 11 06, факс +48 41 372 11 13, e-mail: eksport@piotrowice.pl

www.piotrowice.pl, www.satyn.pl

Фидор, 02.11.2020. Настоящий технический паспорт изделия является действительным и заменяет все предыдущие.