



SATYN PW-01

ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ START

Упаковка

Штучная: Мешок 25 кг
Групповая: Обернутая пленкой палета 1050 кг



ПРИМЕНЕНИЕ

Гипсовая шпатлевка SATYN PW-01 START предназначена для выравнивания неровностей и шероховатостей минеральных оснований, а также для заполнения трещин, борозд и пустот внутри зданий. Служит в качестве выравнивающего слоя под финишные шпатлевки, такие как **SATYN PG-40**, **SATYN PG-41**, **SATYN PGN-31**.



ХАРАКТЕРИСТИКА

SATYN PW-01 – сухая смесь гипса, минеральных заполнителей и модифицирующих добавок. Может использоваться на минеральных основаниях, цементных, цементно-известковых и гипсовых штукатурках, стенах, перекрытиях, столбах и других строительных элементах, выполненных из бетона, кирпича и бетонных, силикатных, керамических блоков и блоков из ячеистого бетона. После смешивания с водой образует массу с соответствующей пластичностью.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть выдержанным, несущим, стабильным, сухим, без загрязнений, снижающих адгезию, например, пыли, масел, жиров, битумов и т. п. Основания с высокой впитываемостью необходимо загрунтовать и подождать, пока грунтовка не высохнет. Для грунтовки использовать грунтовочную эмульсию. Стальные элементы (рамы, ограждения и т. п.) беречь от прямого соприкосновения со шпатлевкой из-за коррозионного воздействия гипсового вяжущего.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт всыпать в емкость с чистой, холодной водой в пропорции 1 кг сухой смеси на 0,45 литра воды, подождать минуту, пока продукт не впитает воду, а затем перемешать вручную или с помощью электрической тихоходной мешалки (с мешальной корзиной) до получения однородной массы без комочков. Время смешивания должно составлять 2–3 минуты. Через 5 минут массу необходимо повторно коротко перемешать. Если консистенция готовой массы является ненадлежащей, необходимо скорректировать количество добавляемой воды или досыпать материал. Установленную пропорцию смешивания с водой необходимо записать, чтобы очередные партии были приготовлены таким же способом. Использование чрезмерного количества воды может привести к ухудшению рабочих параметров и снижению прочности. Массу наносить на основание с помощью инструментов, выполненных из нержавеющей стали, в два слоя толщиной от 1 до 8 мм каждый (толщина слоя зависит от шероховатости и неровности поверхности). Финишную шпатлевку можно наносить приблизительно через 24 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики и информация о способе применения указаны для температуры (23±2) °C и влажности воздуха (50±5) %. В других условиях характеристики продукта могут измениться. Продукт соответствует стандарту PN-EN 13279-1, тип B2/20/2.

Продукт имеет сертификат польского Государственного института гигиены.



SATYN PW-01

ШПАТЛЕВКА ГИПСОВАЯ START

Состав: смесь гипсового вяжущего, минеральных заполнителей и модифицирующих добавок	
Пропорция смешивания продукта	около 0,45 л/кг
Время пригодности к применению	60 минут
Температура применения	от +5 °С до +25 °С
Приблизительный расход (при толщине слоя 1 мм)	около 1,2 кг/м ²
Толщина одного слоя	от 1 до 8 мм
Трещины	нет
Прочность на сжатие	≥ 1,0 Н/мм ²
Прочность на изгиб	≥ 2,0 Н/мм ²
Адгезия	≥ 0,10 Н/мм ²
Устойчивость к воспламенению	класс А1
Содержание сульфата кальция	< 50%

СРОК ХРАНЕНИЯ

Время пригодности к применению: 9 месяцев с даты производства, указанной на упаковке. Хранить в сухих помещениях. Беречь от влаги во время транспортировки и складирования.

ПРИМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во время применения продукта необходимо пользоваться соответствующими средствами защиты глаз, дыхательных путей и кожи. После смешивания с водой имеет нейтральную реакцию. В случае попадания в глаза немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей. Свежие загрязнения смыть водой. В зависимости от влажности и температуры параметры продукта могут измениться. Использование чрезмерного количества воды может привести к ухудшению рабочих параметров и прочностных характеристик. Затвердевший продукт не смешивать со свежим материалом. В ходе выполнения работ необходимо руководствоваться положениями соответствующих строительных норм и правил. Производитель не несет ответственности за использование продукта не по назначению или без соблюдения инструкции на упаковке.

Производитель:

PIOTROWICE Sp. z o.o., 27-630 Zawichost, Piotrowice 106, Польша.

обслуживания клиентов: тел.+48 41 372 11 06, факс +48 41 372 11 13, e-mail: eksport@piotrowice.pl

www.piotrowice.pl, www.satyn.pl

Фидор, 17.10.2020. Настоящий технический паспорт изделия является действительным и заменяет все предыдущие.