

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 09/2013/PTA-36



11

- Kod identyfikacyjny typu wyrobu:** TYNK AKRYLOWY SATYN PTA-36
- Numer Partii i data produkcji wyrobu budowlanego:** Data produkcji i numer partii podana na opakowaniu
- Zastosowanie wyrobu budowlanego zgodne z zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**
Tynk Akrylowy SATYN PTA-36, służy do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych warstw wykończeniowych w systemie ociepleń. Może być aplikowany na wysuszone podłoże mineralne wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz na tynki gipsowe. Wyrób zgodny z PN-EN 15824
- Nazwa, zastrzeżony znak handlowy oraz adres kontaktowy zakładu produkującego wyrób budowlany:**
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II”, TARNOBRZEG, 39-400 Tarnobrzeg, ul Górnicza 7
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II”, 27-630 Zawichost
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE II”, 44-207 Rybnik, ul. Golejowska 71



- Nazw i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:** NIE DOTYCZY
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:** SYSTEM 4
- Nazwa i numer jednostki notyfikującej biorącej udział w ocenie zgodności stałości właściwości użytkowych, zgodności zakładowej kontroli produkcji, sprawozdania z badań/obliczeń:** NIE DOTYCZY
- Nazwa, numer jednostki ds. oceny technicznej, numer referencyjny europejskiej oceny technicznej, numer referencyjny europejskiego dokumentu oceny:** NIE DOTYCZY
- Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Gęstość [g/cm ³]	1,85±10%	PN-EN 15824:2010
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej [g/m ² ·d]	V ₂	
Współczynnik przenikania wody (absorpcja wody) [kg/m ² ·h ^{0,5}]	W2	
Przyczepność przez odrywanie [MPa]	≥ 0,3	
Trwałość [MPa]	>0,3	
Reakcja na ogień	KLASA C	

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7, Polska

tel. +48 15 836 41 42, faks +48 15 836 40 20

Adres do korespondencji: Piotrowice 106, 27-630 Zawichost

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Nr KRS 0000070497; NIP: 867-18-79-845; REGON: 830406739; Kapitał Zakładowy 2 600 000 PLN

Nr rachunku bankowego:

Deutsche Bank nr 05 1910 1019 2205 9828 3121 0001

ING Bank Śląski nr 60 1050 1445 1000 0023 5262 4452

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

WICEPREZES
Członek Zarządu

mgr inż. Piotr Majkrzak

(nazwisko i stanowisko)

20.02.2014 Tarnobrzeg
(miejsce i data wydania)

WICEPREZES
Członek Zarządu

(podpis)
mgr inż. Piotr Majkrzak

Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II” Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Górnicza 7, Polska

tel. +48 15 836 41 42, faks +48 15 836 40 20

Adres do korespondencji: Piotrowice 106, 27-630 Zawichost

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy

Nr KRS 0000070497; NIP: 867-18-79-845; REGON: 830406739; Kapitał Zakładowy 2 600 000 PLN

Nr rachunku bankowego:

Deutsche Bank nr 05 1910 1019 2205 9828 3121 0001

ING Bank Śląski nr 60 1050 1445 1000 0023 5262 4452