

1. ZASTOSOWANIE:

Zaprawa Klejowa SATYN PO-24, służy do przyklejania płyt styropianowych na typowych podłożach mineralnych w systemach ociepleń budynków.

2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe i nośne. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popękane i "głuche" usunąć, szczeliny rozkuć. Ewentualne ubytki i nierówności uzupełnić. Mocne tynki oczyścić z warstw malarskich i zanieczyszczeń. Podłoża nasiąkliwe, należy pomalować gruntem do zmniejszania i wyrównywania chłonności podłoża. Rodzaj podłoża: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego i inne, powierzchnie betonowe. **Przy przygotowaniu podłoża obowiązują wytyczne, zalecenia norm budowlanych oraz zasady techniki budowlanej.**

3. SPOSÓB UŻYCIA:

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z właściwą ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Zaprawę klejową nakładać kielnią w formie placków i pasma obwodowego na płytę styropianową lub cienką warstwę przy pomocy pacy zębatej. Płyty styropianowe, przykładając do ściany i lekko je dociskając. Po przyklejeniu płyt w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać korekty ich położenia. Czynności przyklejania płyt, należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia kleju na płytę. Zaprawę klejową, należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność. Do kołkowania styropianu należy przystąpić najwcześniej po 1 dniu, a do zatapiania siatki najwcześniej po 3 dniach od przyklejenia płyt. **Narzędzia po zakończeniu pracy umyć w wodzie.**

4. SKŁAD:

Mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek

5. DANE TECHNICZNE:

Proporcja mieszania: 0,20 - 0,22 l wody na 1 kg suchej mieszanki
Temperatura powietrza, podłoża i materiału: od +5°C do +25°C
Czas przydatności do użycia: ok. 1 godziny od wymieszania z wodą
Czas zdolności do przyklejania: 20 minut od podłoża w cienkiej warstwie
Wydajność: ok. 19 dm³ z 25 kg
Zużycie przy klejeniu płyty: 3 - 4 kg/m²
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania odnoszą się do temperatury 20±5°C i wilgotności 50±5%

6. OKRES PRZECHOWYWANIA:

12 miesięcy od daty produkcji w suchych pomieszczeniach w nieuszkodzonych workach.

7. OPAKOWANIA:

Worki 25 kg