

1. ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

Grunt pod tynk silikatowy to środek na bazie polikrzemianów, przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod polikrzemianowe silikatowe masy tynkarskie SATYN PTS-46. Grunt SATYN PP-84, produkowany jest w postaci gotowej do użycia gęstej zawiesiny o białym kolorze. Służy do gruntowania warstwy nośnej i zbrojonej przed naniesieniem tynku silikatowego. Można go stosować na wszystkie podłoża mineralne na zewnątrz i wewnątrz budynku. Zaleca się barwienie gruntu pod kolor tynku, szczególnie przy aplikacji tynku o strukturze kornik. Środek gruntujący SATYN PP-84, zwiększa przyczepność wyprawy tynkarskiej, wzmacnia podłoże, zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, nie zmniejsza paro przepuszczalności, ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury, podbarwiany pod kolor tynku, posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoża mineralnych, nie zawiera rozpuszczalnika, odporny na czynniki atmosferyczne, dodatkowo zabezpiecza przed porostem glonów i grzybów. Zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń i przebarwień z podłoża do tynku zewnętrznego. Produkt zgodny z normą PN-C-81906

2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste, równomiernie suche, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub warstw mogących osłabić przyczepność (tłuszcze, kleje, bitumy, pył, kurz, środki anty adhezyjne, resztki farb i zapraw) oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Sprawdzić podłoże i usunąć wszystkie luźne elementy wykazujące słabą przyczepność do podłoża. Podłoże betonowe o dużej gładkości i niewielkiej chłonności, zanieczyszczone środkami anty adhezyjnymi, oczyścić z kurzu i tłuszczy poprzez zmycie wodą z dodatkiem detergentu. Miejsca zagrożone występowaniem mikroorganizmów (glonów, pleśni, wykwitów itp.) oczyścić mechanicznie i zabezpieczyć środkiem biobójczym. Wszelkie ubytki i nierówności, należy uzupełnić i wyrównać zaprawą klejową SATYN POS-27 lub zaprawą wyrównującą. Tak przygotowane podłoże powinno być wolne od wszelakich zanieczyszczeń, rys, wykwitów solnych, wstępnie wyrównane, jednolicie suche na całej powierzchni i wysezonowane. Powierzchnie niegruntowane zabezpieczyć. Przed zastosowaniem gruntu w systemie ociepleń, należy wykonać warstwę podkładową systemu, zgodnie z technologią bez spoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Grunt PP-84 można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy nośnej lub zbrojonej, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3-4 dniach dla systemów ociepleń i 3-4 tygodnie dla tynków cementowo-wapiennych. Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Środka gruntującego nie wolno rozcieńczać. Czas wysychania/utwardzenia preparatu gruntującego do 24 godzin. Tynkowanie można rozpocząć, gdy warstwa gruntu jest całkowicie sucha tj. po około 24 godzinach.

3. SPOSÓB UŻYCIA:

Prace prowadzić przy temp. podłoża i otoczenia +5°C do +25 °C. Środek gruntujący gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Grunt SATYN PP-84, nakładamy za pomocą pędzli lub wałków malarskich. Czas wyschnięcia naniesionego na podłoże gruntu (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godziny. Nowo naniesioną powłokę chronić przed opadami atmosferycznymi, aż do jej całkowitego wyschnięcia. Podczas nanoszenia i schnięcia gruntu, powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą powodować wolniejsze schnięcie środka. Należy wówczas odczekać z nakładaniem masy tynkarskiej, aż do całkowitego wyschnięcia i utwardzenia środka gruntującego. Bezpośrednio po zakończeniu prac, narzędzia umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej warstwy gruntu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych, zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

4. SKŁAD:

Specjalnie modyfikowane potasowe szkło wodne, wypełniacze, dodatki uszlachetniające.

5. DANE TECHNICZNE:

Nie rozcieńczać !

Gęstość objętościowa: ok. 1,5 kg/dm³

Wydajność: ok. 0,20 l/m²

6. OKRES PRZECHOWYWANIA:

Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, w temperaturze powyżej 5°C.

Chronić przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć. Okres przydatności do stosowania wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym pojemniku.

7. OPAKOWANIA:

Wiadro plastikowe 10 litrów